


# dye yourself

Fanzine documentant un ensemble d'expérimentations en teintures végétales et broderie numérique lors de la Résidence "Bifurcations" qui eu lieu en mars 2023, avec l'association La Labomédia et l'artiste Thomas Gaugain @Le108, Orléans.

- [Résidence "Bifurcations #1" de Thomas Gaugain : contenu & téléchargement](#)


# Résidence "Bifurcations #1" de Thomas Gaugain : contenu & téléchargement

**Fanzine documentant un ensemble d'expérimentations en teintures végétales et broderie numérique** lors de la Résidence "Bifurcations" qui eu lieu en mars 2023, avec l'association La Labomedia et l'artiste Thomas Gaugain @Le108, Orléans.









bois de Campêche à froid  
en bain basique pH 12  
coton / mordantage alun


bois de Campêche à froid  
en bain basique pH 12  
détrempe en bain acide pH 6  
(haut de coupon)  
coton / mordantage alun



bois de Campêche à chaud  
1<sup>er</sup> bain  
piéd noir de galle - sulfate de fer  
coton / mordantage alun


bois de Campêche à chaud  
2<sup>nd</sup> bain  
coton / mordantage alun

ALUN / CAMPÊCHE A CHAUD



bata de Chantilly à froid  
en bath acide pH 6  
• détrempé en bain basique pH 12  
(bain de coupage)  
cotton / mordantage alun







oignon jaune  
- extrait d'orequisier  
organza de soie











oignon jaune - noix de galle  
organza de soie









sticus - extrait de chlorophylle  
organes de soie



bois de Campêche  
premier bath  
organza de soie



bois de Campêche à froid  
organza de soie



ALUN | 1 HENNÉ | 1 GALLE

ALUN | 1 HENNÉ

ALUN | 2 GALLS | 2 HENNÉ











indigo  
- différents principes de ligatures/  
pliage rempli de rebordage  
coton



indigo - campêche acide  
coton












indigo - bois de Campêche  
réhaït bois de campêche acide sur chaque  
axes  
coton





broderie numérique  
travaux réalisés  
remplissage avec sous-couche point de  
4 lignes  
contours en points droits 5mm  
coton et synthétique





